

บริษัท เคมีเวิร์ค จำกัด

638 ซอยสวนพลู 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร: 02-6793915, 02-6793916 แฟกซ์: 02-6793917



CHEMWORK COMPAY LIMITED

638 SoiSuanplu 7, SouthSathorn Road, T.Tungmahamek

A.Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

Tel: 02-6793915, 02-6793916 Fax: 02-6793917

SPECIFICATION OF : ANIONIC POLYMER

REV.00

CHEMICAL FORMULA :

CODE :

PROPERTIES	SPECIFICATION
APPEARANCE	White Free Flowing granular Power
BLUK DENSITY (g /cm ³)	0.7 - 0.8
PARTICLE SIZE (mm)	14
MOLECULAR WEIGHT (Dalton)	18,000,000
pH (5 g /l solution)	6 - 8
VISCOSITY (cps)	1,480 (5.0 g /l SOLUTION)
	880 (2.5 g /l SOLUTION)
	320 (1.0 g /l SOLUTION)
SOLUTION STRENGTH (g /l)	10 (MAXIMUM)
	5 (RECOMMENDED)
STORAGE STABILITY	3 DAYS (SOLUTION)
	24 MONTHS (DRY PRODUCT)

FM-MK-008 Rev.00 (1-Jan-2019)



Pornthip S.

(Pornthip Sornsathian)

Sale Executive